

CARACTERÍSTICAS: Tinta de fundo composta de resina acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, inertes especiais, hidrocarbonetos, tensoativos. De fácil aplicação, secagem rápida, ótima cobertura e alastramento.

ESPECIFICAÇÕES: É indicado como tinta de fundo em superfícies de reboco e massas, com a finalidade de eliminar absorções de superfícies porosas, promover a ancoragem, etc. Com um excelente poder de enchimento.

INFORMAÇÕES:**PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO****NORMAS
UTILIZADAS**

Cor:	Branco.	
Aspecto da película:	Fosco.	
Densidade:	1,500 +/- 0,02	NBR – 05829
Viscosidade de fornecimento:	90KU	NBR – 12105
Solvente recomendado:	Água potável	
Diluição:	Diluir com água potável com 10% para rolo ou trincha e de 20% para pistola	
COV	1,0 g/L	Método EPA 24
Rendimento teórico:	Balde de 18L – 125 a 175m ² /demão. Galão de 3,6L – 25 a 35m ² /demão.	NBR – 14943 NBR – 14942
Rendimento prático:	Depende das condições do substrato e da aplicação.	
Secagem ao toque a 25°:	1 a2hs.	NBR – 09558
Secagem completa a 25°	24h	NBR – 09558
Intervalo entre demãos a 25°:	4h	NBR – 09558
Método de aplicação:	Rolo de lã, pincel ou trincha.	
Validade do produto:	24 meses.	

PREPARAÇÃO: Todas as tintas e complementos deverem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

APLICAÇÃO: Aplicar uma demão de FORTMAR SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO, diluído com água potável, na proporção de 10% para rolo ou trincha e de 20% para pistola por volume, observando intervalo de secagem de 2 horas.

Mistura:

Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradualmente conforme recomendação até alcançar uma textura uniforme. Durante o processo de aplicação, manter o produto continuamente homogeneizado para manter a mesma qualidade da pintura

Pistola convencional:

-

Pistola Airless:

-

Trincha:

Somente em pequenas áreas, contornos e retoques.

Rolo:

Rolo de lã de pelo baixo para um acabamento mais refinado.

**Limpeza dos
equipamentos:**

Utilizar água potável. Eliminar todo resíduo nas mangueiras, pistola, trincha, rolo e qualquer outro equipamentos utilizados na aplicação.

FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.

Av. Francisco Sá, 4581 – Fortaleza-CE – 60.310.002 – www.fortcolor.com.br – laboratorio@fortcolor.com.br - Fone: 85 – 3452.2220 – Fax: 85 – 3228.0730

CÓPIA PARA CONSULTA

Observações: Em caso de reboco aguardar a cura por 25 dias.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, umidade externa e interna, e outros contaminantes. A superfície com limpeza deficiente prejudica sensivelmente a aderência do produto e o resultado final da aplicação.

FUNDOS OU PRIMERS RECOMENDADOS: Fortmar Massa Acrílica
Fortcor Massa Corrida
Fortmar Massa Corrida

SEGURANÇA: A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°. Produto não inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças. Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições. Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO₂ ou pó químico. Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) do produto em nosso site.

SAÚDE: Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós. Em caso de contato com a pele pode causar irritação. Em caso de ingestão não induza ao vômito. Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente. Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos. Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados. Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

OBSERVAÇÕES: Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.