

CARACTERÍSTICAS: Tinta de fundo à base de resina acrílica pura e aditivos anticorrosivos. Proporciona efeito anticorrosivo as superfícies pintadas com este produto. Produto ecologicamente correto, pois utiliza água em sua formulação.

ESPECIFICAÇÕES: Indicado para a proteção anticorrosiva de aço carbono, estruturas metálicas ferrosas, equipamentos e peças metálicas ferrosas. Produto totalmente a base d'água, baixo odor. Ótima secagem e de fácil aplicação. Por utilizar água como solvente facilita a limpeza das ferramentas.

INFORMAÇÕES:**PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO****NORMAS UTILIZADAS**

Cor:	Branco	
Veículo:	Resina Acrílica pura	
Aspecto da película:	Fosco	
Densidade:	1,110 +/- 0,02	NBR - 07340
Diluição:	10 a 20% de água potável	
Rendimento teórico:	30 a 40 m ² Galão/demão	
Rendimento prático:	Depende do tipo de substrato e da aplicação.	
Secagem ao toque a 25°:	30 min.	NBR - 14943
Secagem para repintura a 25°	4hs	NBR - 14942
Secagem completa a 25°	24hs	NBR - 09558
Método de aplicação:	Rolo de espuma ou pincel..	NBR - 09558
Validade do produto:	36 meses.	NBR - 09558

PREPARAÇÃO: Todas as tintas e complementos dever ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

APLICAÇÃO: Atenção: Antes de iniciar a aplicação do acabamento, observar severamente a limpeza da superfície para evitar problemas de aderência. Aplicar uma a duas demãos de AQUAFORT FUNDO ANTICORROSIVO na proporção de 10% a 20% por volume.

Mistura: Homogeneizar o produto preferencialmente com agitação mecânica até alcançar uma mistura uniforme. Adicione o diluente gradualmente em constante agitação conforme recomendação.

Pistola convencional: Pressão de pulverização: 2,5 - 3,0 kgf/cm²
Pressão no tanque : 0,4 - 1,5 kgf/cm²

Pistola Airless: Pressão de pulverização: 175 - 210 kgf/cm²

Trincha: Somente em pequenas áreas, contornos e retoques.

Rolo: -

Limpeza dos equipamentos: Utilizar água potável. Eliminar todo resíduo nas mangueiras, pistola, trincha, rolo e qualquer outro equipamentos utilizados na aplicação.

Observações: Aplicar o produto somente com umidade relativa do ar abaixo de 85%. Diluição excessiva afetará a formação do filme. Jamais aplicar o produto em superfícies úmidas. Em caso de reboco aguardar a cura por 25 dias.

FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.Av. Francisco Sá, 4581 – Fortaleza-CE – 60.310.002 – www.fortcolor.com.br – Fone: 85 – 3452.2220 – Fax: 85 – 3228.0730

CÓPIA PARA CONSULTA

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, oxidação e outros contaminantes.

O grau de limpeza mínimo recomendado para superfícies metálicas ferrosas é: Sa 2. Remover todos salpicos de solda, esmerilhamento dos cordões e arestas vivas. Não pode haver acúmulo de água no substrato.

FUNDOS OU PRIMERS RECOMENDADOS:

Não se aplica.

SEGURANÇA:

A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°.

Produto inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças.

Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições.

Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO² ou pó químico.

Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fisqp) do produto em nosso site.

SAÚDE:

Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós.

Em caso de contato com a pele pode causar irritação.

Em caso de ingestão não induza ao vômito.

Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente.

Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos.

Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados.

Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

OBSERVAÇÕES:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.