

**CARACTERÍSTICAS:** Tinta de fundo à base de resina alquídica, com a finalidade de eliminar a absorção de superfícies de madeira, alvenaria, como também um grande poder de enchimento.

**ESPECIFICAÇÕES:** Indicada para corrigir imperfeições em superfícies de madeira. De fácil aplicação, alto poder de enchimento e secagem rápida.

**INFORMAÇÕES:****PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO****NORMAS  
UTILIZADAS**

Cor:	Branco	
Aspecto da película:	Fosco	
Densidade:	1,670 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>	NBR – 07340
Viscosidade de fornecimento:	Pastosa	-
Diluição:	Pronto para uso, não diluir.	
Rendimento teórico:	Galão de 5,4Kg: 10 a 15m <sup>2</sup> . Quarto de 1,35Kg: 2,5 a 3,75m <sup>2</sup> .	-
Rendimento prático:	Depende do tipo de substrato e da aplicação.	NBR – 14943
Secagem ao toque a 25°:	30 min.	NBR – 14942
Secagem para repintura a 25°:	24hs	NBR – 09558
Secagem completa a 25°:	72hs	NBR – 09558
Método de aplicação:	Trincha e pistola convencional.	
Validade do produto:	36 meses.	

**PREPARAÇÃO:** Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

**APLICAÇÃO:** Atenção: Antes de iniciar a aplicação do acabamento, observar severamente a limpeza da superfície para evitar problemas de aderência. Aplicar duas demãos de FORTMAR MASSA SINTÉTICA observando intervalo de secagem de 18 a 24 horas.

**Mistura:** Homogeneizar o produto preferencialmente com agitação mecânica até alcançar uma mistura uniforme. Adicione o diluente gradualmente em constante agitação conforme recomendação.

**Pistola convencional:** Pressão de pulverização: 2,5 - 3,0 kgf/cm<sup>2</sup>  
Pressão no tanque : 0,4 - 1,5 kgf/cm<sup>2</sup>

**Pistola Airless:** Pressão de pulverização: 175 - 210 kgf/cm<sup>2</sup>

**Trincha:** Somente em pequenas áreas, contornos e retoques.

**Rolo:** -

**Limpeza dos equipamentos:** Limpar equipamentos com o diluente recomendado.

**Observações:** Aplicar o produto somente com umidade relativa do ar abaixo de 85%. Diluição excessiva afetará a formação do filme. Jamais aplicar o produto em superfícies úmidas.

**FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.**Av. Francisco Sá, 4581 – Fortaleza-CE – 60.310.002 – [www.fortcolor.com.br](http://www.fortcolor.com.br) – Fone: 85 – 3452.2220 – Fax: 85 – 3228.0730

CÓPIA PARA CONSULTA

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, oxidação e outros contaminantes.

O grau de limpeza mínimo recomendado para superfícies metálicas ferrosas é: Sa 2. Remover todos salpicos de solda, esmerilhamento dos cordões e arestas vivas. Não pode haver acúmulo de água no substrato.

**FUNDOS OU PRIMERS  
RECOMENDADOS:**

Fortcor® Primer Sintético.

**SEGURANÇA:**

A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°.

Produto inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças.

Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições.

Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico.

Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) do produto em nosso site.

**SAÚDE:**

Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós.

Em caso de contato com a pele pode causar irritação.

Em caso de ingestão não induza ao vômito.

Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente.

Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos.

Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados.

Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

**OBSERVAÇÕES:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.