

CARACTERÍSTICAS: Tinta de fundo à base de emulsão acrílica estirenada, pigmentos e aditivos especiais.

ESPECIFICAÇÕES: É indicado para nivelamento da superfície e remoção de imperfeições de paredes externas e internas. De fácil aplicação e lixabilidade, pode ser aplicado em reboco, gesso, concreto, fibrocimento e paredes pintadas com tinta acrílica ou PVA.

INFORMAÇÕES:**PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO****NORMAS UTILIZADAS**

Cor:	Branco	
Aspecto da película:	Fosco.	
Densidade:	1,710 +/- 0,02	NBR – 05829
Viscosidade de fornecimento:	Pastosa	
Solvente recomendado:	Água potável	
Diluição:	Produto pronto para uso não diluir.	
Rendimento teórico:	Balde com 27kg: 25 a 35m ² /demão. Galão com 5,4kg: 5 a 7 m ² /demão. Litro de 1,35kg: 1,25 a 1,75m ² /demão.	
Rendimento prático:	Depende das condições do substrato e da aplicação.	
Secagem ao toque a 25°:	30min. a 1h	NBR – 09558
Secagem para lixamento a 25°:	4h	NBR – 09558
Secagem total a 25°:	24hs.	NBR – 09558
Método de aplicação:	Espátula ou desempenadeira	
Validade do produto:	24 meses.	

PREPARAÇÃO: Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

APLICAÇÃO: Aplicar duas a três demãos de FORTMAR MASSA ACRÍLICA, em camadas finas e fortemente pressionadas, com espátula ou desempenadeira, diluída com até 5% de água potável por volume se necessário, observando intervalo de secagem de 2 horas entre demãos e de 3 a 4 horas para lixamento.

Mistura:

Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradualmente conforme recomendação até alcançar uma textura uniforme. Durante o processo de aplicação, manter o produto continuamente homogeneizado para manter a mesma qualidade da pintura

Pistola convencional:

-

Pistola Airless:

-

Trincha:

-

Rolo:

-

Limpeza dos equipamentos:

Utilizar água potável. Eliminar todo resíduo nas mangueiras, pistola, trincha, rolo e qualquer outro equipamentos utilizados na aplicação.

Observações:

Aplicar o produto somente com umidade relativa do ar abaixo de 85%. Diluição excessiva afetará a formação do filme. Jamais aplicar o produto em superfícies úmidas. Em caso de reboco aguardar a cura por 25 dias.

FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.

Av. Francisco Sá, 4581 – Fortaleza-CE – 60.310.002 – www.fortcolor.com.br – Fone: 85 – 3452.2220 – Fax: 85 – 3228.0730

CÓPIA PARA CONSULTA

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, umidade externa e interna, e outros contaminantes. A superfície com limpeza deficiente prejudica sensivelmente a aderência do produto e o resultado final da aplicação.

FUNDOS OU PRIMERS RECOMENDADOS:

Fortcor Selador Acrílico Pigmentado
Fortmar Selador Acrílico Pigmentado

SEGURANÇA:

A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°.

Produto não inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças.

Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições.

Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO₂ ou pó químico.

Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) do produto em nosso site.

SAÚDE:

Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós.

Em caso de contato com a pele pode causar irritação.

Em caso de ingestão não induza ao vômito.

Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente.

Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos.

Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados.

Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

OBSERVAÇÕES:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.