

**CARACTERÍSTICAS:** Produto composto de resina acrílica pura, aditivos de reologia, bactericidas e fungicidas. Possui uma resistência à alcalinidade, às intempéries e confere excelente impermeabilidade. Forma uma película brilhante que proporciona maior beleza e facilidade de limpeza à superfície.

**ESPECIFICAÇÕES:**

Indicado para a proteção e acabamento de superfícies externas pintadas com tintas acrílicas ou texturas.

**INFORMAÇÕES:**

	<b>PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO</b>	<b>NORMAS UTILIZADAS</b>
Cor:	Incolor	
Aspecto da película:	Brilhante.	
Densidade:	1,2 +/- 0,02	NBR – 05829
Viscosidade de fornecimento:	90KU	NBR – 12105
Solvente recomendado:	Água potável	
Diluição:	Até 15% por volume de água limpa.	
Rendimento teórico:	40 a 50 m <sup>2</sup> galão/demão – 200 a 250m <sup>2</sup> lata/demão	NBR – 14943 NBR – 14942
Rendimento prático:	Depende das condições do substrato e da aplicação.	
Secagem ao toque a 25°:	Até 2hs	NBR – 09558
Secagem completa a 25°:	4h	NBR – 09558
Intervalo entre demãos a 25°:	6 h	NBR – 09558
Método de aplicação:	Rolo de lã, trincha e pincel .	-
Validade do produto:	24 meses.	-

**PREPARAÇÃO:**

Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar uma a duas demãos de AQUAFORT VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE.

**Mistura:**

Homogeneizar o produto preferencialmente com agitação mecânica até alcançar uma mistura uniforme. Adicione água potável gradualmente em constante agitação conforme recomendação.

**Pistola convencional:**

-

**Pistola Airless:**

-

**Trincha:**

Somente em pequenas áreas, contornos e retoques.

**Rolo:**

Rolo de lã de pelo baixo para um acabamento mais refinado.

**Limpeza dos equipamentos:**

Utilizar água potável. Eliminar todo resíduo nas mangueiras, pistola, trincha, rolo e qualquer outro equipamentos utilizados na aplicação.

**Observações:**

Em caso de reboco aguardar a cura por 25 dias.

**FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.**

Av. Francisco Sá, 4581 – Fortaleza-CE – 60.310.002 – [www.fortcolor.com.br](http://www.fortcolor.com.br) – [laboratorio@fortcolor.com.br](mailto:laboratorio@fortcolor.com.br) – Fone: 85 – 3452.2220 –

Fax: 85 – 3228.0730

CÓPIA PARA CONSULTA

Data: Out./12

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, umidade externa e interna, e outros contaminantes. A superfície com limpeza deficiente prejudica sensivelmente a aderência do produto e o resultado final da aplicação.

**FUNDOS OU PRIMERS  
RECOMENDADOS:**

-

**SEGURANÇA:**

A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°.

Produto não inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças.

Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições.

Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico.

Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) do produto em nosso site.

**SAÚDE:**

Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós.

Em caso de contato com a pele pode causar irritação.

Em caso de ingestão não induza ao vômito.

Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente.

Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos.

Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados.

Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

**OBSERVAÇÕES:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.