

CARACTERÍSTICAS: Produto composto de resina acrílica pura, pigmentos isentos de metais pesados, inertes especiais, hidrocarbonetos e tensoativos. De fácil aplicação, altíssima resistência às intempéries e secagem rápida. Tem ótima aderência, fácil aplicação e resistência à alcalinidade. Seu alto poder de enchimento permite disfarçar as imperfeições da superfície possibilitando criar diversos efeitos decorativos sofisticados e modernos.

ESPECIFICAÇÕES: Indicado para superfícies externas de reboco, concreto, fibro-cimento, massas corridas e acrílicas.

INFORMAÇÕES:**PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO****NORMAS
UTILIZADAS**

Cor:	Conforme cartela de cores	
Aspecto da película:	Fosco.	
Densidade:	1,700 +/- 0,05	NBR – 05829
Viscosidade de fornecimento:	Pastosa	NBR – 12105
Solvente recomendado:	Água potável	
COV:	27,8 g/L	ASTM D 3930
Diluição:	Pronta para uso, se necessário diluir até 10% de água potável para facilitar a aplicação.	NBR – 14943
Rendimento teórico:	Lata de 27 kg – 18 a 25m ² Tambor de 297 Kg – 198 a 275m ²	NBR – 14942
Rendimento prático:	Depende das condições do substrato e da aplicação.	NBR – 09558
Secagem ao toque a 25°:	30 min. a 1h	NBR – 09558
Final a 25°:	4 a 6 horas	NBR – 09558
Secagem completa a 25°:	24h	
Método de aplicação:	Rolo de texturizar, desempenadeira, espátulas, escovas, etc.	
Validade do produto:	24 meses.	

PREPARAÇÃO: Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

APLICAÇÃO: Aplicar uma demão de AQUAFORT TEXTURA ACRÍLICA com uma diluição de até 10% de água.

Mistura: Homogeneizar o produto preferencialmente com agitação mecânica até alcançar uma mistura uniforme. Adicione água potável gradualmente em constante agitação conforme recomendação.

Pistola convencional: -

Pistola Airless: -

Trincha: -

Rolo: Rolo de lã, desempenadeira, rolo de espuma, escova, etc.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar água potável. Eliminar todo resíduo nas mangueiras, pistola, trincha, rolo e qualquer outro equipamentos utilizados na aplicação.

Observações: Em caso de reboco aguardar a cura por 25 dias.

FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.Av. Francisco Sá, 4581 – Fortaleza-CE – 60.310.002 – www.fortcolor.com.br – laboratorio@fortcolor.com.br - Fone: 85 – 3452.2220 –

Fax: 85 – 3228.0730

CÓPIA PARA CONSULTA

Data: Out./12

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, umidade externa e interna, e outros contaminantes. A superfície com limpeza deficiente prejudica sensivelmente a aderência do produto e o resultado final da aplicação.

**FUNDOS OU PRIMERS
RECOMENDADOS:**

Fortcor Selador Acrílico Pigmentado
Fortmar Selador Acrílico Pigmentado

SEGURANÇA:

A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°. Produto não inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças. Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições. Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO₂ ou pó químico. Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) do produto em nosso site.

SAÚDE:

Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós. Em caso de contato com a pele pode causar irritação. Em caso de ingestão não induza ao vômito. Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente. Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos. Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados. Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

OBSERVAÇÕES:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.